



Tali

Een FSC® houtsoort die geen beperkingen in maatvoering heeft!

Vers gekapt kernhout is geel tot oranjebruin. Na blootstelling aan licht en lucht donkert dit na tot donkerbruin of donkerroodbruin. Het relatief smalle spint dat maximaal 60mm breed kan worden, is geelgrijs tot donkergeel. Er kunnen zich bij tali vrij grote kleurverschillen voordoen, die worden veroorzaakt door de verschillende groeiomstandigheden. De structuur van het hout is echter zeer gelijkmatig zonder uitgesproken tekening. Soms komen iets donkerder gekleurde strepen voor.

Algemene informatie

Botanische naam: *Erythrophleum ivorense*

- Handelsnamen:
Nederland: Tali
Missanda
- Groeigebied: Tropisch Afrika.

Kwaliteitseisen

Tali valt onder de **NEN 5493** 'kwaliteitseisen voor loofhout in grond-, weg-, en waterbouwkundige werken en andere constructieve toepassingen'.

Sterkteklasse

Tali valt onder de kwaliteitsklasse **Categorie 3/Tropisch/NEN 5493** met een bijbehorende sterkteklasse **D40 (NEN-EN 338)**.

Duurzaamheid

Tali valt onder duurzaamheidsklasse 1.

- Weerstand tegen termieten: Klasse D (spint en kernhout zeer duurzaam).
- Weerstand tegen marineboorders: Klasse D (Nederlandse omstandigheden).
- Klasse M onder Zuid-Europese omstandigheden.

Volumieke massa

- Vers: 1000-1200 kg/m³
- 12% vochtgehalte: (800) – 900 – (1100) kg/m³.

Toepassingen

Zware constructies buitenshuis, zoals waterwerken en bruggen. Voor vloeren, parket, drempels, naven, kussenblokken en katrollen, draaiwerk en verder dezelfde toepassingen als Azobé.

Vlonderdelen

Tali is uitstekend geschikt voor vlonderdelen. De maat die beschikbaar is 25x145mm met een gladde onderzijde. Kunstmatig gedroogd met lengtes van 155 t/m 485cm.

Doelgroepen

- Bouw (Utiliteit en Woningen)
- Industrie en scheepsbouw
- Restauratiebouw
- Grond, Weg- en Waterbouw

BOOGAERDT  **HOUT**

Dorpsstraat 88, 2931 AG
Postbus 2009, 2930 AA
Krimpen aan de Lek

+31 180 551 552

info@boogaerdthout.nl
www.boogaerdthout.nl