



Iroko

ATIBT: iroko; NEN-EN 13556: iroko (GB), iroko (F), Iroko (D), Code MIXX

Andere namen

Mereira, moreira (Angola), abang, mandji (Kameroen, Guinee), kambala, molundu (Democratische Republiek Congo), abang, mandji (Gabon), odoum, odum (Ivoorkust, Ghana), simmé (Guinee), guuw (Liberia), mufula, intule, tule (Mozambique), rokko (Nigeria), mvule, mvuli (Oost-Afrika), ka téma, semei, semli (Sierra Leone, Liberia), Lusanga, molundu, mokongo (Democratische Republiek Congo).

Botanische naam

Milicia excelsa (Welw.) C.C. Berg (= *Chlorophora excelsa*), *Milicia regia* (A. Chev.) C.C. Berg.

Familie

Moraceae.

Groeigebied

Tropisch Afrika. *Milicia regia* kan minder tegen droogte en komt alleen in West-Afrika van Gambia tot Ghana voor.

Boombeschrijving

Milicia regia is een kleinere boom dan *Milicia excelsa*. Deze laatste kan onder gunstige omstandigheden een hoogte van 60 m (gemiddeld 50 m) bereiken, met een takvrije, vaak rechte en cilindrische stam van 15-28 m, diameter 0,75-1 m, maximaal 2,5 m. Wortelaanzet tot maximaal 1,8 m hoog. De schors van de stam is ruw en schilferig met een donkerbruine tot zwartachtige kleur.

Aanvoer

Gezaagd hout, fineer en rondhout (zaaghout).

Houtbeschrijving

Vers gezaagd kernhout heeft een botergele tot bruingele kleur, soms met donkerbruine zones, nadonkerend naar goudbruin tot donkerbruin. Het lichtgekleurde spint is 50 tot 100 mm breed en duidelijk van het kernhout te onderscheiden. Typisch voor iroko is dat binnen een partij vaak grote kleurverschillen kunnen voorkomende die ook na verwerking zichtbaar blijven. Iroko lijkt uiterlijk een beetje op teak en daarom wel eens verwarrend aangeduid met iroko-teak, Afrikaans teak en kambala-teak. De stammen bevatten soms zeer

harde kalkachtige stoffen die in de vorm van flinke 'stenen' kunnen voorkomen en de bewerking zeer nadelig kunnen beïnvloeden. Door het grote verspreidingsgebied kunnen de eigenschappen van iroko variëren. *Milicia regia* heeft vers geschaafd geelachtig hout, heeft een relatief fijne nerf. *Milicia excelsa* heeft overwegend geelbruin hout, heeft een grove nerf en heeft een warriger draad.

Houtherkenning

Bruin hout, typische tekening op het langhout door afwisseling van vezel- en parenchymweefsel, op kopse een duidelijk parenchymstructuur welke afwezig is in de vergelijkbare Zuid-Amerikaanse houtsoort tatajuba.

Draad

Recht tot kruisdraad, een enkele maal golvend.

Nerf

Matig grof.

Volumieke massa

(470-)650(-850) kg/m³ bij 12% vochtgehalte, vers 950-1200 kg/m³ (vochtgehalte circa 85%).

Krimp (nat naar 12% vochtgehalte)

Radiaal 1,4% en tangentiaal 2,1%.

Drogen

Matig snel. Hout met veel lichtgekleurde inhoudsstoffen ('kalk') droogt aanzienlijk langzamer. Het drogen dient met zorg te geschieden, omdat vooral het kruisdradige hout neiging vertoont tot scheuren en vervorming. Bij de stapellatten kan iroko ernstig bruin verkleuren (lattenstrepen). Dit kan worden voorkomen door spintvrije en gedroogde iroko stapellatten te gebruiken, dus niet van andere houtsoorten. Een ijklijn is beschikbaar voor het uitvoeren van elektrische houtvochtmetingen. Voor geveltimmerwerk wordt een toepassingshoutvochtgehalte van 12% geadviseerd.

Hardheid volgens Janka

Langsvlak 5600 N.

Bewerkbaarheid

Iroko is zowel met de hand als machinaal goed te bewerken. Bewerkingen voor profielen, pen- en gatverbindingen, boren en draaien leveren geen problemen op. De gereedschappen blijven lang scherp mits het hout geen kalkinsluitsels bevat. Om 'inspringsel' bij kruisdradig hout zoveel mogelijk te bij bewerkingen wordt een kleine spaanhoek geadviseerd voor de vlak- en vandiktebank. In iroko zit vaak veel inwendige spanning (door draadafwijkingen en reactiehout) die na bewerken tot vervorming leidt. Eenmaal bewerkt en goed droog blijft iroko zeer stabiel. Goede afzuiging tijdens bewerken van iroko wordt aangeraden. De giftige stof, chlorophorine, kan tot slijmvliesontsteking en huidaandoening leiden.

Spijkeren en schroeven

Redelijk, voorboren wordt aanbevolen. Grijs tot zwarte verkleuringen in contact met ijzer. Roestvast verbindingsmateriaal wordt aanbevolen.

Lijmen

Matig. Goed met daarvoor geschikte lijmen.

Buigen

Matig.

Oppervlakafwerking

Matig. Voor glad werk is gebruik van een vulmiddel noodzakelijk. Sommige inhoudstoffen van iroko zijn wateroplosbaar waardoor bij watergedragen coatings wituitbloeden kan voorkomen. Andere inhoudstoffen lossen op in organische oplosmiddelen en kunnen de droging van coatings op olie- en polyesterbasis aanzienlijk vertragen. Door het hout vooraf goed te ontvetten kan de droging worden verbeterd. Coatings op kunstharsbasis drogen sneller en kunnen de ondergrond vormen voor andere afwerksystemen.

Impregneerbaarheid

Kernhout 4, spint 1 (volgens NEN EN 350).

Toepassingen

Iroko wordt vanwege zijn gunstige eigenschappen breed ingezet en wordt buiten ook wel onbehandeld toegepast. Buiten als kozijnen, ramen, deuren, gevelbetimmeringen, jacht- en scheepsbouw (spanten, dekken, huiden en betimmeringen) en binnen als parketvloeren, binnenbetimmeringen, trappen, meubelen, laboratoriumtafels (bij voorkeur samengesteld uit kwartiers gezaagde delen), kuipwerk voor de chemische industrie, carrosserie- en wagonbouw, draaiwerk en beeldhouwwerk. Iroko wordt ook tot fineer gesneden en geschild. Door snelle wateropname wordt gebruik in gelijmde constructies afgeraden.

Sterkteklasse

Herkomst Afrika, sorteerklassen HS (BS 5756) is ingedeeld in sterkteklasse **D40** (NEN-EN 1912). Herkomst Afrika, sorteerklassen C3 STH STH (NEN 5493) in **D24** (TUD rapport 2011 TG1/0211/06).

Duurzaamheid

Relatieve weerstand tegen schimmels

Kernhout klasse 1-2 (NEN-EN 350: praktijkervaring en veldonderzoek). Duurzaamheid neemt toe na mate het hout zwaarder en donkerder is.

Relatieve weerstand tegen dierlijke organismen

Kernhout: drooghoutboorders D, termieten D en marineboorders D; spint: spinthoutkever S (NEN EN 350); spint: gewone houtworm D, houtkever S (NEN EN 350).

Houtvademecum 2018, Centrum Hout/Vakbladen.com